

Beamix Voegmortel 331

Voor metselwerk

Toepassing

Voor het voegen van:

- metselwerk in alle voorkomende metselstenen,
- glazen bouwstenen.

Verpakkingsvorm

- Zak van 15 kg.
- Doos van 5 kg.

Houdbaarheid

Beamix voegmortel 331 is, indien droog opgeslagen in de originele verpakking, 12 maanden houdbaar na productiedatum.

Verbruiksgegevens

15 kg geeft ca. 8 liter specie en is voldoende voor 2 m² metselwerk in halfsteens verband met Waalformaat stenen en een 12 mm voeg. Zie ook verbruikstabel.

Steenformaat	Voegdikte	Verbruik
Dikformaat (210x100x65)	12 mm	± 6,5 kg/m ²
Module 50 (190x90x50)	12 mm	± 7,5 kg/m ²
Module 90 (190x90x90)	12 mm	± 5,5 kg/m ²
Waalformaat (210x100x50)	12 mm	± 7,5 kg/m ²

Genoemde verbruiken zijn gebaseerd op praktijkgegevens en dienen derhalve slechts als indicatie.

Gebruiksaanwijzing

Vorbereiding

Controleer of het metselwerk voldoende diep is uitgekraab. De uitkrabdiepte moet gelijk zijn aan de gebruikte voegdikte, minimaal 10 mm. Onvoldoende verwijderde metselmortel moet worden uitgehakt. Verwijder stof- en mortelresten uit de voegen. Bevochtig het metselwerk 24 uur voor het voegen, indien nodig herhalen voor aanvang van het voegen.

Aanmaken

Waterhoeveelheid: gebruik 1,2 – 1,35 liter leidingwater voor 15 kg Beamix voegmortel 331.

Mengen (handmatig): meng de mortel in een speciekuip met een boormachine met roerspindel gedurende ca. 3 minuten. Doe eerst $\frac{3}{4}$ van het water en daarna de droge mortel in de kuip. Voeg tijdens het mengen het restant aan water toe tot een prettig verwerkbare specie.

Let op: onvoldoende gemengde voegspecie beïnvloedt de kwaliteit en kan leiden tot kleurverschillen.

Verwerken

Verwerkbaarheid: de aangemaakte specie is gedurende ca. 2 uur verwerkbaar, afhankelijk van mortelspecie- en omgevingstemperatuur. Verwerk de aangemaakte mortelspecie boven 0 C°.

Uitvoering: vul lint- en stootvoegen volledig (horizontale en verticale voegen). Zorg voor een goede verdichting met een voegspijker. Voorkom smetten door uitpuilende voegspecie pas af te borstelen als deze voldoende is aangetrokken. Dit moment hangt af van het zuigvermogen van de steen en de omgevingstemperatuur.

Nabehandelen

Bescherm vers voegwerk tegen uitdroging (plastic folie of regelmatig benevelen met water). Houd hierbij de folie vrij van het metselwerk.

Reinigen

Het gebruikte gereedschap kan met water worden gereinigd. Verhard materiaal kan alleen mechanisch worden verwijderd.

Productomschrijving

Beamix Voegmortel 331 is een fabrieksmatig vervaardigde droge mortel, op basis van EN 998-2 en CUR aanbeveling 61. Voegmortel in de sterkteklasse M15. Beamix voegmortel 331 is leverbaar in 3 standaard kleuren:

2772 = lichtgrijs

2773 = grijs

2774 = antraciet

Certificering

Beamix Voegmortel 331 wordt geleverd onder he "KOMO / BV" certificaat.



Adresgegevens

Postbus 7932, 5605 SH Eindhoven

T: +31 (0)40 259 79 11

F: +31 (0)40 252 62 50

E: technisch-advies@beamix.com

W: www.beamix.com