

795 UNI-QUICK

Snelafbindende poedertegellijm.



Producttypering

Basis : Een met water aan te maken cementpoeder met toeslagstoffen.
 Kleur : Grijs.
 Consistentie : Poeder.

- Na 3 uur beloopbaar bij 20° C
- Vocht- en vorstbestendig
- Voor wand en vloer
- Binnen en buiten toepasbaar
- Geschikt voor zeer dichte greestegels
- Hoge aanvangsleefkracht
- Hoge eindhechting
- Geen verouderingsverschijnselen
- Uitstekend verwerkbaar
- Chromaatarm

Eigenschappen

Classificatie : C2F conform NEN EN 12004. Een snelafbindende flexibele cementgebonden poedertegellijm.
 Veroudering : 795 Uni-Quick vertoont na afbinding geen verouderingsverschijnselen.
 Verbruik : 1,75-4 kg/m², afhankelijk van de vlakheid van de ondergrond en type tegel.
 Zie ook bij de afbeelding van de vertandingen.

Toepassing

- Voor een snelle verlijming van tegelwerk, mozaïek en donkergekleurd natuursteen op vormvaste vloeren.
- Geschikt voor gebruik in zgn. natte ruimten, zwembaden en buitentoepassingen.
- Tevens geschikt voor tegels met een vochtopname < 1%, getest conform EN 99.
- In verband met kans op verkleuring, niet geschikt voor het verlijmen van glasmozaïek en lichtgekleurd natuursteen, zoals marmer. Hiervoor 711 Uniflex of 681 Marmercol gebruiken.

Verwerking

Opslag : Koel, droog en in gesloten verpakking.
 Mengverhouding : 25 kg 795 Uni-Quick op ca. 6 (dunbed)-6,5 (vloeibed) liter water. 5 kg 795 Uni-Quick op ca. 1,2 (dunbed)-1,3 (vloeibed) liter water.
 Open tijd : Binnen 10 minuten de tegels in het lijmbed, afhankelijk van de ondergrond en de temperatuur.
 Verwerkingstijd : De aangemaakte lijm binnen 20 minuten verwerken.
 Wachtijd : Na het aanmaken met water de mortel enige minuten laten staan, daarna nog eens flink doorroeren en op de ondergrond aanbrengen.

795 UNI-QUICK

- Afbindtijd : 3-5 Uur, afhankelijk van de ondergrond en de temperatuur. Lagere temperaturen vertragen de afbinding. Gedurende de afbinding van de lijm dient de temperatuur overdag en 's nachts boven de 0° C te blijven.
- Houdbaarheid : 6 Maanden, in onaangebroken verpakking. Geopende verpakking na gebruik goed sluiten.
- Verwerkingstemperatuur : Vanaf 5° tot 25° C (temperatuur van zowel de omgeving als de ondergrond).

** De opgegeven waarden zijn laboratoriumwaarden welke gezien de grote variatie in klimatologische omstandigheden, ondervloersamenstellingen en laagdiktes slechts als richtwaarden gelden.*

Ondergrond:

- De ondergrond dient voldoende druk- en trekvast te zijn. Tevens dient de ondergrond vlak, droog, vet-, vuil- en stofvrij te zijn, overeenkomstig DIN 18 352.
- In buitensituaties verdient het de voorkeur om voor verlijming de ondergrond te voorzien van twee lagen 730 Isoflex. Tevens alle oude keramische afwerkingen verwijderen.
- Raadpleeg vooraf altijd onze technische productinformatiebladen. Bij twijfel over de te maken toepassingen vooraf contact opnemen met onze afdeling Technische Adviezen.

Gebruiksaanwijzing:

- Voeg 25 kg 795 Uni-Quick toe aan ca. 6 (dunbedconsistentie)-6,5 (vloeibedconsistentie) liter koel en schoon leidingwater en meng de mortel gedurende 1 minuut mechanisch, met het Eurocol 855 Mengijzer (ca. 600 tpm), tot een klontvrij geheel.
- De mortel enige minuten laten staan, nogmaals flink doorroeren en op de ondergrond aanbrengen met een voorgeschreven lijmkam (zie afbeeldingen verbruik/vertanding).
- Binnen 10 minuten de tegels met een schuivende beweging in het lijmbed drukken. Controleer hierbij regelmatig of de rugzijde van de tegels voldoende met de lijm in contact is gekomen. Overtollige lijm direct uit de voegen verwijderen.
- De aangemaakte lijm beslist binnen 20 minuten verwerken. Geen extra water meer aan de reeds afbindende mortel toevoegen.
- Onder normale omstandigheden, d.w.z. een temperatuur van 20° C en een relatieve luchtvochtigheid van 65%, kan het tegelwerk na 3-5 uur worden afgevoegd.

Verbruik/vertanding poedertegellijmen:

De vlakheid van de ondergrond en type tegel zijn bepalend voor de keuze van de vertanding van de lijmkam. De keuze voor de vertanding dient zodanig te zijn dat een minimum lijmcontactvlak van 80% wordt bereikt (gelijkmatig verdeeld over de achterzijde van de tegel). Voor buitentoepassingen dient dit 100% te zijn. Dit geldt ook voor zwaarbelaste binnenvloeren, bijv. winkel- en magazijnvloeren. Controleer het lijmcontactvlak regelmatig.

Vertanding nr. 19, 4x4 mm : Verbruik ca. 1,75 kg/m²

Vertanding nr. 12, 6x6 mm : Verbruik ca. 2,5 kg/m²

Vertanding nr. 13, 8x8 mm : Verbruik ca. 3,5 kg/m²

Vertanding nr. 14, 10x10 mm : Verbruik ca. 4 kg/m²

Kwaliteit en garantie



Milieu en gezondheid

- Veiligheid en milieu : Veiligheidsbladen van Forbo Eurocol producten volgens EEG-richtlijn 91/155.
- Veiligheidsbladen : Voor uitgebreide veiligheid- en milieu-informatie verwijzen wij naar onze website www.eurocol.nl.

DUBO:

De tegellijmen en voorstrijkmiddelen van Forbo Eurocol Nederland B.V. voldoen aan de volgende specificatienummers van het Nationaal Pakket Duurzaam Bouwen (woningbouw en utiliteitsbouw, nieuwbouw en beheer):

- S265 / B265 / U265
Gebruik voor tegelwerk op wanden oplosmiddelvrije wandtegelbevestiging.
- S261 / B261 / U261

795 UNI-QUICK

Gebruik voor tegelwerk op vloeren oplosmiddelvrije vloertegelbevestiging.

- S296 / B296 / U296

Gebruik voor voorbehandeling op steenachtige ondergrond: watergedragen voorstrijk- of impregneermiddel.

- S067 / B067 / U067

Gebruik afwerkmaterialen met een lage emissie naar het binnenmilieu

Artikelgegevens

Artikel	Omschrijving	Verpakking	EAN-code	Min. bestelh.
795	Uni-Quick	25 kg	8 710345 795012	
795	Uni-Quick	5x5 kg	8 710345 795029	
795	Uni-Quick	5 kg	8 710345 795036	5 stuks