



FLEVOPOL UNI

UNIVERSEEL HECHTMIDDEL

- Voor alle ondergronden
- Geschikt als morteltoeslagmiddel
- Geschikt als aanbrandmiddel



binnen
wand
vloer
buiten

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- Hechtmiddel geschikt voor diverse toepassingen.
- Regelt de porositeit van de ondergrond.
- Versterkt de oppervlaktecohesie van de ondergrond en verbetert de hechting.
- Verbetert cement-, gips- en kalkmortel.

TOEPASSINGEN

- Voor binnen en buiten.
- Voor wanden en vloeren.
- Voorstrijkmiddel voor vrijwel alle sterk of zwak zuigende ondergronden.
- Aanbrandmiddel voor gladde en gesloten ondergronden zoals tegelwerk, staal en polystyreen.
- Isolatiemiddel op anhydriet ondergronden.
- Toeslagmiddel voor verbetering van cement-, gips-, en kalkmortel.
- Ook te gebruiken als cellenbetonblokken- en houtlijm.

VOORBEREIDING

- Maak de ondergrond schoon en vetvrij.
- Ontdoe de ondergrond van losse delen.
- Krab niet-resistente ondergronden af (afbladderende verf, betonslib, lijmresten van vloerbedekking, etc.).
- Schuur dekvloeren op basis van anhydriet over de totale oppervlakte op om de oppervlaktefilm te verwijderen.

AANBRENGEN

- Aanbrand-voorstrijkmiddel op gladde, niet zuigende ondergronden:
 - Maak Flevopol UNI aan met grof zand, cement en water in de verhouding 1:1:1:1.
 - Breng het mengsel aan met behulp van een stoffer in een laagdikte van 2 à 3 mm.
 - Laat het ca. 16 uur drogen om daarna de verharde laag met een mengsel van Flevopol UNI en water in de verhouding 1:3 voor te strijken.
- Isolatie-voorstrijkmiddel op anhydriet:
 - Maak 1 volumedeel Flevopol UNI aan op 1 deel water.
 - Breng het mengsel aan met behulp van een vachtroller.
 - Laat het ca. 24 uur drogen om daarna het oppervlak kruislings voor te strijken met een mengsel van Flevopol UNI en water in de verhouding 1:3.
- Toeslagmiddel in mortel:
 - Voeg Flevopol UNI toe aan het aanmaakwater van het zand/cement mengsel in een maximale dosering van 10% van het cementgewicht. Bij vloerverwarming is dit 5 % van het cementgewicht.
- Een afwerklaag kan na ca. 2-4 uur na de voorbehandeling worden aangebracht.
- Reinig gereedschap direct na gebruik met water.

TECHNISCHE INFORMATIE

Samenstelling : kunststofdispersie met een vast stofgehalte van 50%
 Gebruik : niet onder de 5°C verwerken
 Droogtijd : ca. 2-4 uur bij 20°C/50% relatieve luchtvochtigheid
 Verdunner : water
 Soortelijk gewicht : 1,06

VERKOOPEENHEDEN

Kunststof emmers à 1, 5 en 10 liter.

VERBRUIK

Ca. 30 m² per liter, afhankelijk van de toepassing en porositeit van de ondergrond.

KLEUR

Wit.

HOUDBAARHEID

In gesloten originele verpakking houdbaar tot 1 jaar na fabrieksdatum. Beschermen tegen vorst.