

Technische data Silka stenen en blokken

silka

Leveringsprogramma stenen en blokken	Afmetingen in mm	Gewicht per stuk in kg	Aantal per m ²	Liters specie per m ² excl. morsverlies
--------------------------------------	------------------	------------------------	---------------------------	--

Silka metselstenen CS16 (*)

Waalformaat klinker	214 x 102 x 55	2	68,7	18,8
Amstelformaat klinker	214 x 102 x 72	3	54,4	16,8
Maasformaat klinker	214 x 102 x 82	3	48,5	15,6
Amstelformaat 150	214 x 150 x 72	4	54,4	24,9
Maasformaat 120	214 x 120 x 82	4	48,5	18,2
Maasformaat 150	214 x 150 x 82	4	48,5	23,0

Silka metselblokken CS12 (*)

M100/157	327 x 100 x 157	9	18,3	11,0
M100/240	327 x 100 x 240	13	12,2	9,2
M150/157	327 x 150 x 157	12	18,3	14,9
M214/133	327 x 214 x 133	13	21,4	29,7

Silka metselstenen CS16 (*) (geschikt voor eenzijdig schoonwerk)

Waalformaat klinker	214 x 102 x 55	2	68,7	18,8
Amstelformaat klinker	214 x 102 x 72	3	54,4	16,8
Maasformaat klinker	214 x 102 x 82	3	48,5	15,6
Amstelformaat 150	214 x 150 x 72	4	54,4	24,9
Maasformaat 150	214 x 150 x 82	5	48,5	23,0

Silka metselblokken CS12 (*) (geschikt voor eenzijdig schoonwerk)

M100/157	327 x 100 x 157	9	18,3	11,0
M100/240	327 x 100 x 240	13	12,2	9,2
M150/157	327 x 150 x 157	12	18,3	14,9
M214/133	327 x 214 x 133	13	21,4	29,7

Silka metselblokken, CS 20 in overleg

(*) Genormaliseerde druksterkte volgens NEN EN 771-2

Silka profielmetselblokken CS12 en CS16 (*)

MP 100/190	295 x 100 x 190	10	16,9	5,0
MP 120/190	295 x 120 x 190	12	16,9	6,0
MP 150/190	295 x 150 x 190	14	16,9	7,5
MP 214/133	295 x 214 x 133	14	23,7	15,0

(*) Genormaliseerde druksterkte volgens NEN EN 771-2

Technische data Silka stenen en blokken

silka

Samenstelling mortel voor metselstenen en blokken

	Cement	Luchtkalk	Zand
Zomerwerk (in volumedelen)			
Binnenmuren	1	2	9
Winterwerk beneden +5°C (in volumedelen)			
Binnenmuren	1	1	6

Dilatatieafstanden blinde wanden m.b.t. binnenwanden, binnenspouwbladen en schoonwerk

Wanddikte (mm)	Wandlengte tussen dilataties (m)
67 (altijd niet-dragend)	max. 4
100-150	max. 6
214 en 300	max. 7

Dilatatieafstanden woningscheidende wanden*

Opbouw woningscheidendewand (mm)	Wandlengte tussen dilataties (m)
120 - 60 - 120	max. 6
150 - 50 - 150	max. 6
300	max. 7

* bij woningscheidende wanden die uitgevoerd worden in elementen, kunnen in bepaalde situaties grotere dilatatieafstanden worden aangehouden.