

PRODUCTBLAD	Bouwbestel Ondersabelingsmortel		
PRODUCTOMSCHRIJVING	Ondersabelingsmortel voor het onderstoppen van staal- en betonconstructies.		
TOEPASSINGSGEBIED	Prefab cementgebonden droge mortel op basis van CUR-Aanbeveling 24, krimparme cementgebonden gietmortels. Voldoet aan sterkteklasse K70 en milieuklassen X0, XC4, XD3, XS3, XF4, XA1. Voor het onderstoppen van staal- en betonconstructies. Het dichten van voegen tussen betonelementen en het vastzetten van verankeringen.		
PRODUCTEIGENSCHAPPEN	• goed verwerkbaar ondersabelingsmortel • krimparm • laagdikte van 10 tot 50 mm • hoge begin- en eindsterkte		
LEVERINGSVORM	Zak à 25 kg		
TECHNISCHE GEGEVENS	Eigenschappen	Normen	Waarden
	Verwerkingstemperatuur		Vanaf 5° tot 25°
	Verwerkbaarheid		ca. 30 minuten
	Waterbehoefte		± 4,25 liter
	Classificatie	CUR 24	Sterkteklasse K70, 2mm
	Opslag		droog en in originele verpakking
	Houdbaarheid		12 maanden na productiedatum
VERBRUIK	Een zak van 25 kg Bouwbestel Ondersabelingsmortel geeft circa 13,5 liter specie.		
	Laagdikte	Verbruik / m²	
	10 mm	± 20 kg	
	50 mm	± 100 kg	
VOORBEREIDING	• Maak de ondergrond goed schoon en verwijder losse delen, vet, olie en andere stoffen die nadelig zijn voor de hechting. Ruw de ondergrond op voor een goede hechting door middel van hakken of stralen. • Verzadig het oppervlak met water een dag voor het aanbrengen van de specie. Verwijder het overtollige water voor het aanbrengen van de specie. • In geval van aanbranden van de ondergrond, de mortel nat in nat aanbrengen.		
VERWERKINGSTEMPERATUUR	• Voor 25 kg is ongeveer 4,25 liter schoon water nodig. Meng de mortel in een dwangmenger of gebruik een boormachine met roerspindel. • Doe eerst circa ¾ van de totale hoeveelheid water in de menger / kuip en voeg daarna de droge mortel toe. • Meng 3 minuten machinaal of 5 minuten handmatig en voeg tijdens het mengen het restant aan water toe, zodat er een homogeen, glad en klontvrij mengsel ontstaat. • Verwerk de ondersabelingsmortel (met troffel of voegspijker) snel en gelijkmatig vanuit één richting om luchtinsluiting te voorkomen. Zorg voor een goede vulling van de ruimte. • Bescherm de specie tegen uitdroging door middel van beneveling met water of afdekking met plastic folie. Bescherm het morteloppervlak tegen bevriezing.		
VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN	Product bevat cement en reageert met water sterk alkalisch; daarom gezicht en ogen beschermen. Veiligheidsblad op aanvraag beschikbaar.		
SERVICE	Desgewenst kunt u te allen tijde beschikken over informatie.		