

PRODUCTBLAD	Bouwbestel Metselmortel		
TOEPASSINGSGEBIED	Met name voor het vermetselen van matig zuigende stenen		
PRODUCTEIGENSCHAPPEN	• Prettig verwerkbare metselmortel • Regendichte PE verpakking met verlengde houdbaarheid • Voor binnen en buiten • goede hechting		
LEVERINGSVORM	PE zak à 25 kg.		
TECHNISCHE GEGEVENS	<i>Eigenschappen</i>	<i>Normen</i>	<i>Waarden</i>
	Verwerkingstemperatuur		+ 5°C tot + 25°C
	Verwerkbaarheid		ca. 2 uur
	Waterbehoefte		ca. 3,1 liter voor 25 kg
	Grootste korrel		4 mm
	Classificatie	NEN-EN 998:2	M5
	Morteltoepassingstype	BRL 1905	A en B
	Voegtype	BRL 1905	Medium (Lv 8-12 mm)
	Opslag		Droog en afgesloten in originele verpakking. PE is recyclebaar.
	Houdbaarheid		18 maanden na productie (t.h.t. zie opdruk zijkant zak)
VERBRUIK	Een zak van 25 kg Bouwbestel Metselmortel geeft circa 15 liter specie.		
	<i>Laagdikte</i>	<i>Verbruik / m²</i>	
	12 mm	+/- 51 kg	Waalformaat (210x100x50 mm)
	12 mm	+/- 44 kg	Dikformaat (210x100x65 mm)
VOORBEREIDING	Voorbehandelen metselstenen. Te natte of te droge stenen kunnen leiden tot een slechte hechting. Te droge metselstenen 1 dag van te voren bevochtigen.		
VERWERKING	Voor 25 kg is ongeveer 3,1 liter schoon water nodig. Meng de mortel in een speciemolen of gebruik een kuip en boormachine met roerspindel. Doe eerst circa $\frac{3}{4}$ van de totale hoeveelheid water in de speciemolen / kuip en voeg daarna de droge mortel toe. Meng 3 minuten machinaal of 5 minuten handmatig en voeg tijdens het mengen het restant aan water toe, zodat er een homogene specie ontstaat. Breng voldoende metselspecie aan. Zorg ervoor dat zowel de lint- als de stootvoegen goed gevuld zijn. Mengen van oude en verse metselspecie mag nooit. Krab de voegen uit voordat het metselwerk uitgehard is. De uitkrabdiepte moet gelijk zijn aan de gemiddelde voegdikte, minimaal 10 mm. Voor het aanbrengen van de voegwerk het metselwerk minimaal twee weken laten uitharden. Bescherm het verse metselwerk tegen uitdroging, vorst of overmatige wateropname door middel van afdekken met plastic folie.		
PRODUCT   	Bouwbestel Metselmortel is een prefab cementgebonden droge mortel en op basis van NEN-EN 998:2 en de BRL 1905. Bouwbestel Metselmortel wordt geleverd onder KOMO productcertificaat 705/715*-jj-m. Voor toepassing als vormgegeven bouwstof 705/715*-jj-bbk. Bouwbestel. * = voor productielocatie, zie eerste drie cijfers van de opdruk aan de zijkant van de zak.		
VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN	Product bevat cement en reageert met water sterk alkalisch; daarom gezicht en ogen beschermen. Veiligheidsblad op aanvraag beschikbaar.		
SERVICE	Desgewenst kunt u te allen tijde beschikken over informatie.		