

PRODUCTBLAD	Bouwbestel Gietmortel		
PRODUCTOMSCHRIJVING	Bouwbestel gietmortel voor het ondergieten van constructies en installaties.		
TOEPASSINGSGBIED	Prefab cementgebonden droge mortel op basis van CUR-Aanbeveling 24, krimparme cementgebonden gietmortels. Voldoet aan sterkteklasse K70 en milieuklassen X0, XC4, XD3, XS3, XF4, XA1. Voor het ondergieten van constructies en installaties. Het aangieten van verankeringen en het vullen van voegen tussen prefab betonelementen.		
PRODUCTEIGENSCHAPPEN	• goed verwerkbare gietmortel • laagdikte van 10 tot 40mm • krimparm • hoge begin- en eindsterkte		
LEVERINGSVORM	Zak à 25 kg		
TECHNISCHE GEGEVENS	Eigenschappen	Normen	Waarden
	Verwerkingstemperatuur		Vanaf 5° tot 25°
	Verwerkbaarheid		ca. 30 minuten
	Waterbehoefte		± 4,25 liter voor 25 kg
	Classificatie	CUR 24	Sterkteklasse K70, 2 mm
	Opslag		droog en in originele verpakking
	Houdbaarheid		12 maanden na productiedatum
VERBRUIK	Een zak van 25 kg Bouwbestel gietmortel geeft circa 13,5 liter specie.		
	Laagdikte	Verbruik / m²	
	10 mm	± 20 kg	
	40 mm	± 80 kg	
VOORBEREIDING	• Breng een bekisting aan met voldoende openingen voor het vullen en ontluichten van de ruimte. Maak de ondergrond goed schoon en verwijder losse delen, vet, olie en andere stoffen die nadelig zijn voor de hechting. Ruw de ondergrond op voor een goede hechting doormiddel van hakken of stralen. • Verzadig het oppervlak een dag voor het aanbrengen van de specie. Verwijder het overtollige water voor het aanbrengen van de specie. • In geval van aanbranden van de ondergrond, de mortel nat in nat aanbrengen.		
VERWERKINGSTEMPERATUUR	• Voor 25 kg is ongeveer 4,25 liter schoon water nodig. Meng de Bouwbestel mortel in een dwangmenger of gebruik een boormachine met roerspindel. • Doe eerst circa ¾ van de totale hoeveelheid water in de menger / kuip en voeg daarna de droge mortel toe. • Meng 3 minuten machinaal of 5 minuten handmatig en voeg tijdens het mengen het restant aan water toe, zodat er een homogeen, glad en klontvrij mengsel ontstaat. • Verwerk de gietmortel (met emmer of gieter) zonder onderbreking vanuit één zijde of hoek om luchtinsluiting te voorkomen. Zorg voor een goede vulling van de ruimte. Indien nodig porren of trillen. • Bescherm de specie tegen uitdroging door middel van beneveling met water of afdekking met plastic folie. Bescherm het morteloppervlak tegen bevriezing.		
VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN	Product bevat cement en reageert met water sterk alkalisch; daarom gezicht en ogen beschermen. Veiligheidsblad op aanvraag beschikbaar.		