

weberdry bitumen latex

Multidichtpasta



- Inzetbaar op licht vochtige ondergronden
- Vormt een elastische en waterdichte laag
- Kimnaden, funderingen, daken, etc.
- Regenvast na 90 minuten

weberdry bitumen latex is een bitumen latex op waterbasis voor duurzame waterdichting van onder meer pleisterwerk, metselwerk, beton, gipsplaten, staal en hout. De bitumen latexpasta is toepasbaar op lichtvochtige ondergronden en vormt een elastische, waterdichte laag. weberdry bitumen latex is regenvast na 90 minuten.

Toepassing

- Het product wordt met name toegepast als afdichting van kimmaden en waterdicht voorbehandelen van funderingen aan de buitenzijde.
- Ook geschikt voor dakbedekking, dakdoorvoeren, goten en ondergronds beton- en metselwerk.
- Voor binnen en buiten, horizontale en verticale toepassing, scheuroverbruggend.

Leveringsvorm

Kunststof emmer à 5 kg.

Product eigenschappen

weberdry bitumen latex is een bitumen latex op waterbasis. weberdry bitumen latex is inzetbaar op licht vochtige ondergronden en vormt een elastische en waterdichte laag. De bitumen latex pasta is regenvast na 90 minuten. Bestand tegen UV, zure regen, strooizout en temp tussen -20 °C en +130 °C.

Kleur

Bruin, na droging zwart.

Gereedschap

Kwast of airless spuit.

Verbruik

1,5 kg/m²/mm (afhankelijk van toepassing en ondergrond).

Dosering

weberdry bitumen latex is gebruiksklaar.

Gebruiksaanwijzing

Vorbereitung

Het te behandelen oppervlak dient vrij van vet en stof te zijn. Een enigszins vochtige ondergrond is geen probleem.

Aanmaken

weberdry bitumen latex voor gebruik goed omroeren.

weberdry bitumen latex

Multidichtpasta

Verwerken

Verwerken met een kwast of airless spuit. Bij grotere (kim)naden en scheuren of sterke werking gebruik webersys band in combinatie met weberdry bitumen latex. Na ca. 12 uur een tweede laag opbrengen. Na 90 minuten is het product regenvast.

Afwerken

Een tweede laag kan direct na het aanbrengen ingestrooit worden met een steenslag of grit om beter bestand te maken tegen voetverkeer.

Reinigen

Gereedschap direct grondig reinigen met water, droog product met terpentine.

Houdbaarheid

12 maanden houdbaar na productiedatum indien droog en vorstvrij bewaard in de originele en gesloten verpakking.

Let op

- weberdry bitumen latex is niet brandbaar.
- Niet onder 5°C of boven de 25°C verwerken.
- Niet gebruiken op vloeren en/of wanden aan de binnenzijde (bij negatieve waterdruk).