

weberfinish protect 3 antraciet



- Voor voegen zonder schimmels, bacteriën en algen
- Voegbreedtes van 2 tot 20 mm
- Binnen en buiten toepasbaar

weberfinish protect 3 antraciet is een blijvend schoon en waterdicht voegmiddel voor tegels. De speciale eigenschappen van dit antraciet kleurige voegmiddel zorgen ervoor dat je geen last meer hebt van schimmels, algen en bacteriën. Hierdoor is het product ideaal voor het voegen van de badkamer of de keuken. Het is voegmiddel is prettig te verwerken. het voegmiddel is ook verkrijgbaar in wit, grijs en lichtgrijs.

Toepassing

- weberfinish protect 3 antraciet is ideaal voor in de badkamer en in de keuken.
- weberfinish protect 3 antraciet is Binnen en buiten toepasbaar.
- Dit antraciet kleurige voegmiddel is geschikt voor voegen van 2 tot 20 mm.
- Voor keramische tegels en natuursteen, op alle ondergronden.
- Voegmiddel geschikt voor wand en vloer.

Leveringsvorm

Plastic zak à 4 kg.

Product eigenschappen

- weberfinish protect 3 antraciet beschermt tegen schimmels, algen en bacteriën.
- weberfinish protect 3 antraciet is een waterdicht voegmiddel.
- weberfinish protect 3 antraciet heeft een hoge slijtvastheid.
- Uitstekend geschikt als voegmiddel voor badkamer en keuken.
- Dankzij de unieke samenstelling van deze cementgebonden voeg heb je geen schimmelreinigingsmiddelen nodig voor het schoonmaken van je voegen.
- Dit bespaart je niet alleen geld, maar ook milieuonvriendelijke en chemische stoffen in huis.
- Kortom: Geen schimmel reinigingsmiddel, voegenverf, voegenfris of voegenstift om de tegelvoegen schoon en fris te maken dankzij weberfinish Protect 3.

Kleur

Wit, licht grijs, grijs en antraciet

Gereedschap

Spaan, spons, emmer, menger

Verbruik

- Bij een voegdiepte 3 mm / voegbreedte 6 mm en een tegelformaat van 150 x 150 mm, is het verbruik 0,45 kg / m².
- Bij een voegdiepte 3 mm / voegbreedte 6 mm en een tegelformaat van 200 x 200 mm, is het verbruik 0,35 kg / m².
- Bij een voegdiepte 3 mm / voegbreedte 6 mm en een tegelformaat van 300 x 300 mm, is het verbruik 0,25 kg / m².

weberfinish protect 3 antraciet

Dosering

Voeg ca. 1,1 tot 1,2 liter water toe aan 4 kg weberfinish protect 3.

Gebruiksaanwijzing

Vorbereiding

Zorg dat de gebruikte tegellijm volledig uitgehard is om verkleuring van de voeg te voorkomen. Verwijder stof- en mortelresten met borstel en/of stofzuiger. Maak de tegels met een vochtige doek schoon. Bevochtig de voegen daags voor het aanbrengen van de voegspecie om uitdroging te voorkomen.

Aanmaken

Voeg ca. 1,1 tot 1,2 liter water toe aan 4 kg weberfinish wd. Doe eerst 3/4 van de totale waterhoeveelheid in de speciekuip en daarna de droge mortel. Voeg tijdens het mengen het resterende water toe. Meng in een speciekuip ca. 3 minuten met een boormachine met roerspindel, tot een plastische en klontvrije specie. Indien u handmatig mengt dan minimaal 5 minuten intensief mengen. Meng niet meer specie dan binnen 30 minuten verwerkt kan worden. Gebruik altijd dezelfde verhouding om kleurverschillen te voorkomen.

Verwerken

Verwerk de specie tussen 5° C en 25° C op een niet bevroren ondergrond. Was het voegmiddel goed in met een spaan (wand) of trekker (vloer), zorg voor een volle voeg. Maak het oppervlak grotendeels schoon door diagonaal over het tegeloppervlak te bewegen met een spaan of trekker. Laat **weberfinish protect 3** voegmiddel even inwerken.

Aanvullende informatie

Verwijder de resten met een lichtvochtige spons. (eventueel herhalen na ca. 15 minuten) Spoel de spons regelmatig uit. Maak de voegen niet te nat tijdens het schoonmaken. Verwijder na enige tijd de achtergebleven mortelsluis met een droge schone doek. Bij niet- of zwak zuigende ondergronden een langere wachttijd aanhouden. Het gebruikte gereedschap direct reinigen met water.

Technische informatie

- Norm: EN 13888
- Klasse: CG2 WAR
- Verwerkingstijd: ca. 30 min.
- Afwerking: beloopbaar na ongeveer ca. 2 uur. Na 3 dagen kan de ruimte in gebruik worden genomen.
- Schoonmaakmiddelen pas na 14 dagen na het voegen toepassen.

Houdbaarheid

12 maanden houdbaar na productiedatum indien droog en vorstvrij opgeslagen in de originele en ongeopende verpakking, bij temperaturen niet hoger dan 30°C.

Let op

- Voeg geen andere additieven toe.
- Maak de voegen niet te nat tijdens het reinigen.
- De afgebeelde kleur op de verpakking is een indicatie en kan afwijken van de werkelijke kleur.
- De individuele kleurbeleving kan verschillen onder invloed van het tegeltype, kleur en de omgeving.
- Wij adviseren **altijd** een proef op te zetten.
- Bij het vernieuwen van voegwerk, oud voegwerk verwijderen tot tegeldiepte.