



Gyproc® Unique WR

Éenlaagse spuit-en handpleister voor toepassing in natte ruimtes

Beschrijving

Gyproc® Unique WR is een soepel te verwerken bouwpleister op basis van gips voor natte ruimtes, zoals de badkamer, keuken en garages. Gyproc® Unique WR kan zowel machinaal als manueel worden aangebracht. Het product droogt gelijkmatig op, vormt een sterke homogene massa en is gekenmerkt door een lichtgroene kleur, die zijn waterwerende eigenschappen benadrukt. Gyproc® Unique WR kan worden afgewerkt met een verfsysteem of tegelwerk naargelang de toepassing.



Toepassingsgebieden

Gyproc® Unique WR wordt gebruikt voor de binnenafwerking van plafonds en muren en kan op alle steenachtige ondergronden worden aangebracht, alsook op beton, cellenbeton, gipsblokken en Gyplat pleisterplaat. Gyproc® Unique WR is uitermate geschikt voor de afwerking van natte ruimtes, zoals badkamers, keukens, garages en wasplaatsen. **Gyproc® Unique WR is getest door het WTCB volgens de gangbare Europese Normen en voldoet ruim aan deze normen** (ref DE 62t XB 643)! Meer informatie hieromtrent vind u onder Technische specificaties i.v.m. de waterwerende eigenschappen van Gyproc® Unique WR.

Verwerking

Lees aandachtig de info op de verpakking of consulteer de verwerkingsrichtlijnen. Gebruik zuiver water en schoongemaakt gereedschap.

Vorbereitung ondergrond:

De ondergrond moet droog, stabiel, stof-, vet- en vorstvrij zijn. Afhankelijk van de ondergrond dienen voorbereidende maatregelen te worden genomen:

- glad of weinig absorberend beton : de hechting verbeteren met Betongrip Easy.
- sterk- of onregelmatig zuigende ondergrond : voorbehandelen met X Prim.

Gladde afwerking

Breng Gyproc® Unique WR machinaal of manueel aan, met een minimum laagdikte van 8mm. Stel het waterdebiet van de machine zo in zodat u een dunne specie krijgt, die een probleemloze afwerking verzekert. Eens machinaal of manueel aangebracht, zet de pleisterlaag vlak met een rei. Vervolgens de pleister messen zodat deze nog vlakker staat. Als de pleister nog een beetje plakt, kan u de pleister sponzen en aansluitend polieren. De pleister niet extra bevochtigen.

Gyproc® Unique WR als ondergrond voor tegelwerk

Wordt Gyproc® Unique WR betegeld, dan is de minimum laagdikte van Gyproc® Unique WR 10 mm. U moet de pleister niet meer sponzen en polieren. Laat de pleister met een grove structuur staan, klaar voor betegeling.

Afwerking

Na droging geschikt voor alle gangbare afwerkingen, o.a. schilderwerk en betegeling.

Algemene opmerkingen

- Om condensatie te vermijden, kan de plaatsing van een dampscherm noodzakelijk zijn. Men dient de bouw delen hygrothermisch te controleren.
- De relatieve vochtigheid in de ruimte dient steeds beperkt te worden tot 90% en men dient voldoende te ventileren.
- Gyproc adviseert om op kritieke plaatsen die blootgesteld worden aan een rechtstreekse besproeiing met water, een waterdichte laag aan te brengen tussen de bepleistering en het tegelwerk.
- Geen additieven toevoegen aan de gips.
- Veiligheidsfiche op aanvraag verkrijgbaar.

Saint-Gobain Construction Products Belgium nv

Sint-Jansweg 9 • Haven 1602 • 9130 Kallo
 Tel. : +32 (0) 3 360 22 11 • Fax : +32 (0) 3 360 23 80
 www.gyproc.be • e-mail : info@gyproc.be



Technische specificaties

Samenstelling	Gecalcineerde gips verlicht met perliet en aangevuld met additieven.
Norm	EN 13279-1 B4/50/2
Shore C hardheid	> 65
Brandreactieklasse	Klasse A1 - Onbrandbaar
DoP	SG_Unique_WR_DoP_0613
Mengverhouding	Ong. 14-15 liter water / zak 25 kg
Rendement	>2,8 m ² /zak/cm
Verbruik	9,0 kg/m ² /cm
Dikte van de laag	Minimum 8 mm, gemiddeld 10 mm. Onder tegelwerk minimum 10 mm.
Totale verwerkingstijd	3 u 30 min
Verwerkingstemperatuur	> 5 °C – temperatuur van de ondergrond van 5°C tot 35 °C
Verpakking	45 zakken van 25 kg op Europallet
Bewaartijd	Tenminste 6 maanden in de originele gesloten verpakking, op een droge en vorstvrije plaats, vanaf de datum vermeld op de verpakking.
Herkomst	Rigips Duitsland

Technische specificaties i.v.m. de waterwerende eigenschappen van Gyproc® Unique WR

Parameter	Europese Norm	Specificaties	Gyproc Unique WR*	Standaard bouwpleister**	Cement voor toepassing in natte ruimtes**
Hardheid Shore C	EN 12859	H1:<40, H2:<55, H3:<80	H2	H2	H2
Waterabsorptieklasse	EN 520	H1:<5%, H2:<10%, H3:<25%	H2	H3	H3
Diffusieweerstands-factor μ	EN ISO 12572	n.v.t.	Gemiddeld 13.2	Gemiddeld 6	≤25
Waterdampdiffusie-equivalente luchtdikte $S_{d(m)}$	EN ISO 12572	n.v.t.	Gemiddeld 0.18	Gemiddeld 0.078	≤0.35
Waterdoorlaatbaarheid	EN 12467	n.v.t.	Geen druppels en sporen van vocht	Geen druppels, wel sporen van vocht	Geen druppels en sporen van vocht
Capillaire wateropname	EN 1015-18	W0: geen specificaties W1: $c \leq 0.40 \text{ kg/m}^2/\text{min}^{0.5}$ W2: $c \leq 0.20 \text{ kg/m}^2/\text{min}^{0.5}$	W2	W1	W1

* Testen uitgevoerd door het WTCB, ** Testen uitgevoerd in de laboratoria van Saint-Gobain

Gyproc® Unique WR is eveneens getest en wordt aanbevolen door het Instituut voor Bouwbiologie Rosenheim (IBR)!

IBR is een internationaal, onafhankelijk wetenschapsinstituut dat meer dan 50 jaar actief is in de bouwsector.

Dit instituut heeft Gyproc® Unique WR gecontroleerd op vluchtige organische stoffen, biocides, zwaarmetalen en radioactiviteit.

Saint-Gobain Construction Products Belgium nv

Sint-Jansweg 9 • Haven 1602 • 9130 Kallo
Tel. : +32 (0) 3 360 22 11 • Fax : +32 (0) 3 360 23 80
www.gyproc.be • e-mail : info@gyproc.be